

ツヤ復元コート

びっくりコート(陶器用)

業務用

《特 長》

- ◆ 陶器のツヤをよみがえらせる
- ◆ 汚れが付きにくい

《使用方法》… 原液使用

使用量 : 1㎡1回塗り 約30mℓ
(1ℓ 1缶で約30基の便器の塗布が可能です)

《下地処理》… 処理時間 約30分

- 1) 酸性洗剤と研磨シートで洗浄し、汚れを除去します
※こびりついた尿石には尿石除去剤、Uクリーンシリーズ等を使用して洗浄します
- 2) 汚れ、洗剤を十分に洗い流します
- 3) 水分を拭き取り、しっかり乾燥させます
※水分があるとコート剤の密着不良や白濁などが発生します

《コーティング》… 処理時間 約3分

- 1) 塗布する量だけ容器に移します
- 2) 刷毛・スポンジ等で均一に塗布します
※乾燥が非常に早いため、一方向に1回塗りで仕上げます

《乾 燥》

乾燥時間の目安

- ・ 25℃～ 40分
 - ・ 10℃～24℃ 2時間
 - ・ 5℃～9℃ 3時間半
- (5℃以下の場合は被膜が十分に硬化しないため施工しないで下さい)

《用 途》

便器 / 洗面シンク

《注意事項》

- ・ 換気の良い場所で使用し、容器は使用ごとに密栓する。火気に近づけない。
- ・ 蒸気、ミストを吸い込まないようにする。飲み込まないこと。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。異常がみられる時は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 作業着に付着した場合は、流水でよく洗い流して下さい。
- ・ 使用後は必ずフタを閉め、お子様の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・ 保管は、周辺での火気、スパーク、高温物との接触する場所を避けること。



ケミスタ工業株式会社